



Technisches Merkblatt

Produkt Name	:	MoTip Polyester Spachtel			
Artikel Nummer	:	000051	000098	000052	000055
Netto Volumen	:	250 Gramm	500 Gramm	1.000 Gramm	2.000 Gramm
Lieferant/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.			
		Wolfraamweg 2			
		NL-8471 XC WOLVEGA			
		Telefonnummer	+31 561 – 69 44 00		
		Telefaxnummer	+31 561 – 69 44 31		

Produktbeschreibung

Qualitativ hochwertiger, universeller 2-komponentiger Polyester Spachtel zum Egalisieren von Unebenheiten in Untergründen aus Stahl, Aluminium, Holz, Beton und Polyester.

Produktmerkmale

Sehr gut schleifbar
Elastisch
Überlackierbar mit allen Lacksystemen
Beständig gegen Chemikalien und Witterungseinflüssen
Exzellente Haftung

Physikalische und chemische Daten

Basis Spachtel	:	Polyesterharz
Basis Härter	:	Benzoyl peroxide
Spezifisches Gewicht	:	1,92 Kg/dm ³
Zuzufügender Härter	:	2,5%
Topfzeit	:	3 bis 5 Minuten
Aufzutragende Schichtstärke	:	Bis 2 cm.
Schleifbar nach	:	ca. 30 Minuten
Überlackierbar nach	:	ca. 1 Stunde
Temperaturbeständigkeit	:	Bis 120°C

Anwendung

Vor Gebrauch, die Anweisungen auf der Verpackung gut lesen und beachten.

Verarbeitungstemperatur 15 - 25°C.

Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Alte Lackschichten und Rost zuerst entfernen und anschleifen.

Behandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Benötigter Spachtel mit dem Härter mischen. Auftragen in der gewünschte Schichtstärke. Nach Aushärtung anschleifen und, wenn gewünscht, Feinspachtel auftragen.

Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur.

Nach der Verarbeitung, Geräte sofort reinigen..

Überflüssiges mit Härter vermischtes Material, nicht in die Dose zurückgeben.